

# KORROSIONSSKYDD

## DENSO TAPE AV-G Produktinformation

Reparationstape av bitumen för asfaltbelagda rör samt för nya rör där man önskar en tjock/kraftig tape vilken appliceras med gasol.

### Fördelar

- Lagning av skador på asfaltbelagda rör
- Beläggning även på nya rör o rördelar
- Lämpligt till svetsskarvar på bitumenbelagda rör



### Materialgenskaper

Tapen består av en korrosionsskyddande bitumenmassa armerad med en stark glasfiberväv mycket god vidhäftning. Tapen försedd med en separerings/polyetenfolie som tas bort under applicering. Tapen är lätt att applicera när den upphettas med värme och blir då lätt formbar.

### Tekniska data

Egenskaper	enhet	värde	standard	
Tjocklek	mm	4		
Glasfiberväv	g/m <sup>2</sup>	200		
Rivhållfasthet	N/10mm	10	SS/EN 12068	
Förtvålningsvärde	mgKOH/g	>20	"	"
Intryckning vid klass B-30	mm	≥0,6	"	"
Slaghållfasthet	J	≥8	"	"
Skjuvmotstånd	N/mm <sup>2</sup>	0,1	"	"
Vidhäftning m stål	N/mm	0,4	"	"
" tape/tape	"	0,1	"	"
Elektrisk isolerförmåga	Ω•m <sup>2</sup>	10	"	"

Denso AV-G-tapen är resistent mot utspädda syror, saltlösningar, svampar, jordbakterier och rötter.

Har god vidhäftning på rengjord o primad stålyta samt god formbarhet i samband med applicering med gasollåga

### Applicering

Ytor som skall beläggas skall vara fria från smuts, damm, fukt samt vara slipade och primade med Corrisol WS innan AV-G-tapen appliceras. Ytan bör torkas med en mjuk gasollåga innan primern appliceras. Ytan bör vara rengjord enligt ISO 8501-1 St 2 ,dvs. noggrann stålborstning. Vid applicering av tapen skall dess yta flamas så att c:a 1mm av ytterskiktet blir flytande. PE-folien som separerar tapen finns nu på utsidan. Tapen sträcks något och pressas fast för hand (använd lämpliga skyddshandskar ) mot underlaget varefter PE-folien successivt tas bort. Överlapp skall göras med minst 30mm överlapp.

### Förpackning

Finns i bredder om 100, 200, 250, 300 samt 400mm. Rullängd 10m.

### Testning

AV-G är testad och godkänd enligt DIN30672/SS/ EN 12068 Klass B 30, Certifikat NV-5180 CL 0129 gällande till 30.04.2015. Tapeningen kan kontrolleras med en sk. Gnistprovare, godkänd och inställd enligt DIN 30672. Intyg kan utfärdas vid önskemål.